

Označenie	% Pôvod	% Uhlík	% Chrome	% Molybden	% Vanadium	% Mangan	% Nikl	Rockwell (HRC)
1095	Spojené štáty americké	0,9 až 1,03	-	-	-	0,3 až 0,5	-	59
12C27	Švédsko	0,58	14	-	-	0,35	-	57-59
3CR13	Čína	Od 0,26 do 0,4	12-14	-	-	1	-	52 až 55
4034	Nemecko	0,42 až 0,5	12,5 až 14,5	-	-	1	-	54-55
40X10C2M	Rusko	0,45	10	0,7 až 0,9	0,2	0,5 až 0,7	0,6	57-58
4116	Nemecko	0,45	15	0,5	-	1	-	55-56
420	Spojené štáty americké	0,4 až 0,5	12-14	-	-	-	-	54
440-	Spojené štáty americké	0,6 až 0,75	16-18	0,75	-	1	-	56
440-B	Spojené štáty americké	0,75 až 0,95	16-18	0,75	-	1	-	56
440-C	Spojené štáty americké	0,95 až 1,2	16-18	0,75	-	1	-	58
5160	Spojené štáty americké	0,56 až 0,64	0,7 až 0,9	-	-	0,75 až 1	-	56-59
5CR15MoV	Čína	0,45	15	0,5	-	1	-	55-56
8Cr13MoV	Čína	0,8	13	0,15	0,1	0,4	0,2	58-60
95X18	Rusko	0,9 až 1,1	17-19	-	-	0,8	0,6	57-58
9Cr18	Čína	0,9 až 1,05	16-19	-	-	0,8	-	56-58
Acuto +		0,9 až 0,95	17-18	1,3 až 1,5	0,1 až 0,25	0,5	-	59-60
ATS-34	Japonsko	1,05	14	4	-	0,4	-	58
OFF-4	Japonsko	Od 0,4 do 0,45	13 až 14,5	-	-	1	0,4	55-57
AUS-6 (= 6A)	Japonsko	0,55 až 0,65	13 až 14,5	-	0,1 až 0,25	1	-	56
AUS-8 (= 8A)	Japonsko	Od 0,7 do 0,75	13 až 14,5	0,1 až 0,3	0,1 až 0,25	1	-	56
C75	Nemecko	Od 0,7 do 0,8	-	-	-	0,6 až 0,8	-	55-58
CPM-D2	Spojené štáty americké	1,55	11,5	0,9	0,8	-	-	59 až 61
CPM-M4	Spojené štáty americké	1,4	4	5,25	-	0,3	-	60-62

CPM S30V	Spojené štáty americké	1,45	14,5	2	4	-	-	58
CPM S35VN	Spojené štáty americké	1,38	14	2	3	0,5	-	59-60
CPM S60V	Spojené štáty americké	2,15	17,5	0,5	5,75	0,5	-	57-58
CPM154	Spojené štáty americké	1,05	14	4	-	0,5	-	58 až 61
Cronidur-30	Nemecko	0,25 až 0,35	14-16	0,85 až 1,1	-	0-1	0 až 0,5	58-60
D2	Spojené štáty americké	1,5	12	1	1	0,6	0,3	57 až 61
GIN-1	Japonsko	0,9	15,5	0,3	-	0,6	-	58-59
H1	Japonsko	0,15	14-16	0,5 až 1,5	-	2	6-8	58-59
N690	Rakúsko	1,07	17,3	1,1	0,1	0,4	-	58-60
N695	Rakúsko	0,95 až 1,2	16-18	0,75	-	1	-	58
SGPS	Švédsko	1,4	15	2,8	2	0,4	-	62
SK5	Japonsko	0,9 až 1	-	0,3	-	-	-	57-60
T6MOV	Francúzsko	0,6	14,2	0,65	0,1	-	0,23	54-56
VG-10	Japonsko	0,95 až 1,05	14,5 až 15,5	0,9 až 1,2	0,1 až 0,3	0,5	-	58
VG-2	Japonsko	0,6 až 0,7	13-15	0,1 až 0,2	-	0,5	0,15	57-58
X-15T.N.	Francúzsko	0,4	15,5	2	0,3	-	-	58
ZDP-189	Japonsko	3	20	-	-	-	-	67